



# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## ДСТ 30P-814

### II группа

## DST 30R-814

#### ► Изготовитель ОАО «Воронежсинтезкаучук»

► Термоэластопласт разветвленный бутадиен-стирольный ДСТ-Р, представляет собой продукт блоксополимеризации стирола и бутадиена в растворе углеводородов в присутствии литийорганического катализатора. Содержание связанного стирола составляет (27-31) %.

#### ► Применение

В промышленности резинотехнических изделий для изготовления клеев, ленточного герметика, для модификации битумных кровельных и дорожных материалов, пластмасс, защитных покрытий.

#### ► Характеристики продукта

**Внешний вид** – крошка или гранулы от белого до светло-желтого цвета

**Вес** - 12 кг или (200-1000) кг

**Упаковка** – полиэтиленовые мешки или мягкие контейнеры

**Гарантийный срок хранения продукции** - 1 год со дня изготовления

#### ► Основные свойства

Наименование показателя	Норма ДСТ 30P-814 II группа DST 30R-814	Метод испытания	Ин- форма- ция
Показатель текучести расплава при температуре 190 °С, нагрузке Р=49,1 Н (5 кгс), г/10 мин	8,1-14,0	ТУ 38.40327-98	С
Потери массы при сушке, % не более	0,5	ТУ 38.40327-98	С
Тип антиоксиданта	неокрашивающий	ТУ 38.40327-98	С
Массовая доля антиоксиданта агидол-1, %	0,20-0,50	ТУ 38.40327-98	С

► **Физико-механические свойства термоэластопластов**

**ТУ 38.40327-98 155 °С×20 мин.**

Условная прочность при растяжении, МПа не менее	12,0	ТУ 38.40327-98	D
Относительное удлинение при разрыве, % не менее	750		
Относительная остаточная деформация, % не более	25		
Эластичность по отскоку, % не менее	45		
Твердость по Шору А, усл.ед. не более	85		

В сертификате качества каждой партии обязательно указывать значения всех показателей, помеченных индексом «С» и «D».

«D» - информационные данные последних испытаний, контроль показателей проводится в каждой 10-ой партии.

**Термоэластопласт ДСТ 30Р-814 (DST 30R-814) II группа соответствует техническим условиям ТУ 38.40327-98**