



# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## СКН-18ПВХ-30

### 2 группа

#### ► Изготовитель ОАО «Красноярский завод СК»

► Синтетический бутадиен-нитрильный каучук СКН-18ПВХ-30, каучук, наполненный поливинилхлоридом (ПВХ). Каучук получается при совместной коагуляции бутадиен-нитрильного латекса с латексом поливинилхлорида.

► **Применение** Предназначен для применения в промышленности РТИ и кабельной промышленности.

#### ► Характеристики продукта

**Внешний вид** – брикет от светло-жёлтого до коричневого цвета

**Вес брикета** -  $(30 \pm 1)$  кг

**Упаковка** – контейнер из гофрированного картона, пластиковый контейнер

**Гарантийный срок хранения продукции** – 1 год со дня изготовления

#### ► Основные свойства

Наименование показателя	Норма СКН-18ПВХ-30 2 группа	Метод испытания	Ин- форма- ция
Вязкость по Муни ML (1+4) 100°C, усл. ед.	66-80	ТУ 38.103213-2006	С
Разброс вязкости по Муни внутри партии, МБ (1+4) 100°C	$\leq 8$	ТУ 38.103213-2006	С
Массовая доля ПВХ, %	28-32	ТУ 38.103213-2006	С
Потери массы при сушке, %	$\leq 0,5$	ТУ 38.103213-2006	С
Массовая доля золы, %	$\leq 1,0$	ТУ 38.103213-2006	С
Массовая доля антиоксиданта агидол-2, %	0,7-1,5	ТУ 38.103213-2006	С

► Свойства вулканизатов

Рецепт

Наименование ингредиентов	Массовая часть
Каучук	100,0
Сера техническая по ГОСТ 127.4 сорт 9995 или 9990, 1 или 2 класса	2,0
Кислота стеариновая техническая (стеарин) по ГОСТ 6484 марки Т-18 или Т-32	1,5
Белила цинковые сухие по ГОСТ 202, марки БЦОМ	5,0
Углерод технический по ГОСТ 7885, марки К-354	45,0
Дибутилфталат по ГОСТ 8728	10,0
2-меркаптобензтиазол по ГОСТ 739	1,5
В с е г о:	165,0

151°С×50 мин.			
Условная прочность при растяжении, МПа	≥ 14,6	ТУ 38.103213-2006	С
Относительное удлинение при разрыве, %	≥ 350	ТУ 38.103213-2006	С
Изменение массы вулканизата в изооктан-толуоле, %	25-40	ТУ 38.103213-2006	С

В сертификате качества каждой партии обязательно указывать значения всех показателей, помеченных индексом «С».

**Каучук СКН-18ПВХ-30 2 группа соответствует техническим условиям ТУ 38.103213-2006**